

Materialdatenblatt KALFIX-PM

Produktbeschreibung

Fertigmörtel zum Verlegen und Verfugen von mineralischen, keramischen und metallischen Verschleißschutzmaterialien.

KALFIX-PM ist ein Fertigmörtel auf Basis Portlandzement mit einer schnellen Anfangserhärtung und mittleren bis hohen Festigkeit, der als Sackware angeboten wird.

Produkteigenschaften

• Verarbeitungszeit nach dem Mischen	2 ... 3	Stunden	(bei 20 °C)
• Aushärtezeit nach dem Aufbringen	min. 3	Tage	(bei 20 °C)
• Früheste Bauteilbetriebnahme (anwendungsabhängig)	nach 3 ... 7	Tagen	(bei 20 °C)
• Verlegedicke	10 ... 30	mm	
• Fugenbreite	3 ... 6	mm	
• Max. Anwendungstemperatur	150	°C	

Alle technischen Daten sind ca.-Werte. Sie basieren auf der Auswertung von Tests aus bestimmten Proben und sind nicht als Gewährleistung auszulegen, für die Kalenborn eine gesetzliche Haftung übernimmt. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Produktqualität

KALFIX-PM wird mit dem Ziel optimaler Verlegeeigenschaften und hoher Qualität hergestellt. Aufgrund des Herstellungsprozesses sind Abweichungen der Produkteigenschaften nicht auszuschließen. Dazu gehören typische Merkmale hydraulisch abbindender Mörtelprodukte, wie temperatur- und anwendungsbedingte Schwankungen der Verarbeitungs-, Erhärtungs- und Produkteigenschaften.

Kalenborn, 01.01.2004

Kalenborn Kalprotect GmbH & Co KG

Telefon +49.(0)2645.18-0 · Fax +49.(0)2645.18-112 und +49.(0)2645.18-180 (Export)
Asbacher Str. 50 · D-53560 Vettelschoss · Germany / Allemagne
www.kalenborn.de · kalenborn@kalenborn.de